Enduit de réparation

Intérieur & extérieur

Définition

- Enduit, en poudre, pour réparation en intérieur et extérieur. Polyvalent il permet de réaliser des travaux de rebouchage, de réparation et de lissage

Destination

- Sur ciment, béton cellulaire, brique, parpaing, pierre, plâtre, anciennes peintures et anciens carrelages
- Ne pas appliquer sur du polystyrène

Propriété

- Aucun retrait après séchage
- Excellent pouvoir adhésif sur tous les supports
- Haute teneur en résines

Mode d'emploi

Précautions d'emploi :

- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C
- Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir
- Sur plâtre et béton cellulaire, appliquer au préalable un primaire. Ne pas appliquer en sols industriels
- Contient du ciment. Produit étiqueté Xi irritant. Respecter les phrases de sécurité figurant sur l'emballage

Préparation des supports :

- Ils doivent être propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage
- Gratter au préalable les murs qui s'écaillent et décaper les anciennes peintures n'ayant pas une bonne tenue ainsi que les anciens RPE (DTU 42-1)

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les taches fraîches et le matériel à l'eau

Caractéristiques techniques

Composition et aspect :

Enduit en poudre à base de ciments, charge, résine et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanche

Caractéristiques techniques :

- Granulométrie : fine. Adhérence : conforme aux exigences DTU 42.1. pH : 9 après séchage
- Début de prise : 50 min. Fin de prise : 1h10 min

Consommation :

Environ 1 kg/m^2/mm d'épaisseur

Taux de gâchage :

Environ 2 L d'eau par sac de 5 kg et 10 L par sac de 25 kg

Epaisseurs d'application :

Jusqu'à 30 mm. S'assurer que le support accepte une telle charge

Temps de séchage :

- Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application
- En règle générale, pour 1 cm d'épaisseur, l'enduit sèche en 6h

Conservation et stockage :

6 mois à l'abri de l'humidité en conditionnement d'origine non entamé

Classification :

- AFNOR : NF T 36.005 / Famille III - classe 3
- Conforme à la norme NFT 30 608

Lieu de fabrication :

France

Conditionnement	Gencod	Référence
Sac 5 kg	3479271039984	TPLP EX TE05
Sac 15 kg	3479271039977	TPLP EX TE15
Sac 25 kg	3479271066355	TPLP A0 4245